



Keo dán gạch dạng vữa trộn sẵn chuyên dùng để ốp gạch lên tường nội thất ở cả hai khu vực khô ráo và ẩm ướt.

- Dạng vữa trộn sẵn, sử dụng ngay
- Lý tưởng cho các dự án cải tạo, sửa chữa
- Chuyên dùng cho gạch có kích thước vừa và nhỏ trên bề mặt tường trong khu vực bếp và phòng tắm
- Có khả năng dán gạch trên tường gạch cũ (tường nội thất)
- Độ đàn hồi cao: lý tưởng dùng trên bề mặt gỗ, tấm gỗ xi măng
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì:	Thùng 1kg, thùng 3kg và thùng 15kg
Màu sắc keo:	Màu Trắng
Hạn sử dụng và bảo quản:	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu thùng đã mở, phải bảo quản bằng cách đậy kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.
Thành phần:	Xi măng, cát, polymer và các phụ gia khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	weberfix plus
Định mức trung bình	1kg/m ²
Khối lượng riêng	~1.7 g/cm ³
Thời gian mở	20 - 30 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	10 - 15 phút
Độ dày yêu cầu	0.5 - 4 mm
Thời gian chờ trước khi chà ron	ít nhất 24 giờ

Lưu ý: Những kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác nhỏ so với điều kiện và cách thực thi công khác nhau tại công trường.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn	Chứng nhận ISO 13007 và EN 12004	
Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13007 và Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 12004	Tiêu chuẩn	weberfix plus
Cường độ bám dính khi kéo ISO 13007 phần 2-4.4.3.4 và EN 1348-7.2	≥ 1.0 N/mm ²	3.30 N/mm ²
Cường độ chống cắt sau khi ngâm nước ISO 13007 phần 2-4.3.5 hoặc EN 1324-7.3	≥ 0.5 N/mm ²	0.65 N/mm ²
Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút ISO 13007 phần 2-4.1 hoặc EN 1346	≥ 0.5 N/mm ²	≥ 1.10 N/mm ²
Cường độ chống cắt sau khi lão hóa nhiệt theo ISO 13007 phần 2-4.3.6 hoặc EN 1324 - 7.4	≥ 1.0 N/mm ²	3.6 N/mm ²

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền bằng phẳng, cứng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường.

CHUẨN BỊ GẠCH

- Không nên ngâm gạch trong nước.
- Phải chắc chắn rằng gạch khô và sạch trước khi dán.

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ



Bay răng cưa V5
Sử dụng để dán gạch mosaic hoặc gạch có kích thước nhỏ



Bay răng cưa U6
Sử dụng để dán gạch có kích thước nhỏ đến trung bình



Bay răng cưa U9
Sử dụng để dán gạch có kích thước vừa và lớn



Bảng rủa cưa C20
Sử dụng để dán gạch có kích thước lớn


CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

Mở nắp và sử dụng ngay
Lưu ý: Khuấy kỹ trước khi sử dụng.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



- Trét keo lên bề mặt tường/sàn cần ốp lát, sau đó dùng bay răng cưa kéo theo phương ngang. Giữ bay nghiêng khoảng 60° khi kéo bay.
- Trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25 cm, cần tráng một lớp keo mỏng lên phía sau gạch.



- Dán gạch lên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch để đảm bảo sự tiếp xúc tốt nhất.
- Lau sạch cẩn thận phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng tấm xốp ẩm trong khi keo vẫn còn chưa khô cứng.
- Chờ 24 giờ trước khi chà ron để keo đạt độ cứng thích hợp.

LƯU Ý KHI DÁN GẠCH

- Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách trét này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch và thấm thấu nước về sau.
- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian qui định. Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Khuyến nghị sản phẩm

Trường hợp	Dán gạch trên tường nội thất có chiều cao hơn 8m	Dán gạch và đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc ổ vàng	Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ	Dán gạch cho các loại gạch nhẹ (gạch e-block) mà không cần lớp vữa tô	Dán gạch lên trên tấm thạch cao	Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch và chà ron weber no-stain	Keo dán gạch webertai gres , webertai 2in1 , hoặc webertai maxx hoặc webertai flex	Dùng weberprim 2 làm lớp lót và keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch webertai maxx	Keo dán gạch webertai flex , weberfix plus (cho khu vực ẩm ướt) hoặc weberfix pro (cho khu vực khô ráo)	Keo dán gạch và chà ron webercolor poxy